

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM



TUTTO APERTO
FULLY OPENED








CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

EGO



GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP

														
	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVLP			GENESI CARBONIO 360 GEO				
	Distanza di verniciatura - Cappelletto Aerografo - Autovettura Spraying Distance - AirCap - Car			150 - 200 mm 5,9" - 7,9"			150 - 200 mm 5,9" - 7,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"	
	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material		
1-103 2K Clear Coat	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
1-105 TRASPARENTE MS OPACO	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
1-146 MS (4:1) Surfacer Beige	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1-14620 MS (4:1) Surfacer Grey	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1-15 WASHPRIMER CF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1-185 1K Primer	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
1-204 MS Clear Coat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1k PLASTIC PRIMER	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
1-7510 FONDO EPOSSIDICO BIANCO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1-7520 FONDO EPOSSIDICO GRIGIO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1-780 Epoxy Primer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
30-746 FONDO NON CARTEGGIABILE GRIGIO	/	/	/	1,4	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
47-14 Brilliant Clear	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
5-901/.../906 Wizard Color	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5		
6080 Spray Filler	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8-104 HS Clear Coat	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
8-114 Scratch Resistant Fast Repair Clear	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
8-145/14510/14540 Fondo HS Grigio/Bianco/Nero (Non-sanding)	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
8-145/14510/14540 Fondo HS Grigio/Bianco/Nero (sanding)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8-149 Fondo HS Tinteggiabile (Sanding)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8-214 HS SCRATCH RESISTANCE CLEAR COAT	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
8-407 & 8-409 HS Matt Clear Coat	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
8-414 TRASPARENTE HS 420	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
8-615 HS420 Air Dry Clear Coat HT	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
8-714 HS420 Supreme Clear Coat	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
8-746 High Production Non Sanding Primer (White, Mid Grey & Black)	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
Additivo Sottocofano WaterBase 9-819	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5		
BeroMix 2000 Series MM 2000 - 2099	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
BeroMix 3000 BERO TANE HS 420 MM 3000 - 3046	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
Serie 500 BeroBase MM 500 - 5999	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
Serie 900+ WaterBase MM 900 - 9999	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5		
UP739 Wash Primer CF	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
UP749 Uni Filler HS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
UP799 Uni Filler	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
UV889 Uni Varnish HS	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
UV899 Uni Varnish	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
VALSPAR IC Coating	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		
VALSPAR MI Coating	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/		

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet



	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE				
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA	150 - 200 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm				
SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	5,9" - 7,9"			3,9" - 5,9"			3,9" - 5,9"			3,9" - 5,9"				
	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto		
	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material		
1-103 2K Clear Coat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
1-105 TRASPARENTE MS OPACO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1-146 MS (4:1) Surfacer Beige	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
1-14620 MS (4:1) Surfacer Grey	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
1-15 WASHPRIMER CF	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
1-185 1K Primer	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
1-204 MS Clear Coat	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
1k PLASTIC PRIMER	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
1-7510 FONDO EPOSSIDICO BIANCO	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
1-7520 FONDO EPOSSIDICO GRIGIO	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
1-780 Epoxy Primer	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
30-746 FONDO NON CARTEGGIABILE GRIGIO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
47-14 Brilliant Clear	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
5-901/.../906 Wizard Color	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
6080 Spray Filler	2,5	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8-104 HS Clear Coat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
8-114 Scratch Resistant Fast Repair Clear	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
8-145/14510/14540 Fondo HS Grigio/Bianco/Nero (Non-sanding)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8-145/14510/14540 Fondo HS Grigio/Bianco/Nero (sanding)	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
8-149 Fondo HS Tinteggiabile (Sanding)	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
8-214 HS SCRATCH RESISTANCE CLEAR COAT	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
8-407 & 8-409 HS Matt Clear Coat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8-414 TRASPARENTE HS 420	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
8-615 HS420 Air Dry Clear Coat HT	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
8-714 HS420 Supreme Clear Coat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
8-746 High Production Non Sanding Primer (White, Mid Grey & Black)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Additivo Sottocofano WaterBase 9-819	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
BeroMix 2000 Series MM 2000 - 2099	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
BeroMix 3000 BERO TANE HS 420 MM 3000 - 3046	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
Serie 500 BeroBase MM 500 - 5999	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
Serie 900+ WaterBase MM 900 - 9999	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
UP739 Wash Primer CF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
UP749 Uni Filler HS	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
UP799 Uni Filler	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/
UV889 Uni Varnish HS	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
UV899 Uni Varnish	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
VALSPAR IC Coating	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0
VALSPAR MI Coating	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5	21	3,0

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet