

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM



TUTTO APERTO
FULLY OPENED

CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

EGO



GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP



	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVLP			GENESI CARBONIO 360 GEO		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
PA65 Plastic Primer 1K	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
PF131 Fondo HS Grigio/Bianco/Nero (Sanding)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PF131 Fondo HS Grigio/Bianco/Nero (Non-sanding)	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
PF132 Fondo Tinteggiabile HS (Sanding)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PF132 Fondo Tinteggiabile HS (Non-sanding)	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
PF 135 FILLING PRIMER 2K 4:1 FAST GRIGIO - BEIGE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PW 170 WASHPRIMER	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
PE 130 FONDO EPOSSIDICO BIANCO - GRIGIO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PH 254 High Production Non-Sanding Primer (BIANCO, GRIGIO, NERO)	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C60 2K Clear Coat	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C50 2K (4:1) Clear Coat	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C240 MS Clear Coat	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C65 TRASPARENTE MS OPACO	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C150 Clear Coat HS	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C 250 HS SCRATCH RESISTANT CLEAR COAT	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C450 Scratch Resistant Rapid Repair Clear	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
CM267 & CM269 HS Matt Clear Coat	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C300 HS420 Speed Clear	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C500 HS420 Superb Clear Coat	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C400 HS420 Air Dry Clear Coat	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
C401 HS420 Air Dry Clear Coat HT	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Octobase B00 - B999	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
W00 - W999 OCTOBASE ECO PLUS	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
Octocryl A00 - A98	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
OCTOCOAT HS 420 F00 - F46	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet



	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE			
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA	150 - 200 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm			
SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	5.9" - 7.9"			3.9" - 5.9"			3.9" - 5.9"			3.9" - 5.9"			
	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	
	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	
PA65 Plastic Primer 1K	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	
PF131 Fondo HS Grigio/Bianco/Nero (Sanding)	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	
PF131 Fondo HS Grigio/Bianco/Nero (Non-sanding)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PF132 Fondo Tinteggiabile HS (Sanding)	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	
PF132 Fondo Tinteggiabile HS (Non-sanding)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PF 135 FILLING PRIMER 2K 4:1 FAST GRIGIO - BEIGE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PF131 Fondo HS Grigio/Bianco/Nero (Sanding)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PW 170 WASHPRIMER	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	
PE 130 FONDO EPOSSIDICO BIANCO - GRIGIO	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/	
PH 254 High Production Non-Sanding Primer (BIANCO, GRIGIO, NERO)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
C60 2K Clear Coat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
C50 2K (4:1) Clear Coat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
C240 MS Clear Coat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
C65 TRASPARENTE MS OPACO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C150 Clear Coat HS	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
C 250 HS SCRATCH RESISTANT CLEAR COAT	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
C450 Scratch Resistant Rapid Repair Clear	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CM267 & CM269 HS Matt Clear Coat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
C300 HS420 Speed Clear	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
C500 HS420 Superb Clear Coat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
C400 HS420 Air Dry Clear Coat	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
C401 HS420 Air Dry Clear Coat HT	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Octobase B00 - B999	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
W00 - W999 OCTOBASE ECO PLUS	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Octocryl A00 - A98	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
OCTOCOAT HS 420 F00 - F46	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5	21	3,0	1,2	1,5 21	3,0

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet