BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO Bumper Bossauto antracite 1L
CÓDIGO 090004

2. DESCRIÇÃO

Produto monocomponente com excelente adesão à maioria dos plásticos utilizados para a construção de pára-choques de automóveis (polipropileno, policarbonato, ABS, poliuretano rígido, poliéster com fibra de vidro, etc. exceto para polietileno e misturas contendo esses produtos).

É caracterizada por secagem rápida, boa resistência à lavagem e intempéries. Sua aparência é mate acetinada como os pára-choques originais. Pode ser utilizado como único produto de acabamento ou como primer de aderência a ser revestido.

Uso recomendado: Renovar os pára-choques de plástico que ficaram descoloridos pelo tempo ou pelo desgaste, restaurando o seu aspecto original. Ele pode ser usado como um promotor de adesão antes da aplicação do revestimento de poliéster.

3. DADOS TÉCNICOS

Cor	Preto / Antracite
Aparência da camada seca	Semi-gloss 15-20 gloss (Gadner 60º)
Encadernador	Mistura de resinas alquídicas e acrílicas
Viscosidade	2200 (± 200) mPas.s Brookfield RVT rpm 50s 5
Cobertura	3-5 m² / l. dependendo da espessura da camada.
Durabilidade (a 20ºC)	2 anos em embalagem intacta

NB: Lembrete a 20ºC (68ºF): Este produto está em conformidade com a Diretiva 2004/42 / CE-IIB (c)
Valor limite de VOC: 540 g / l

4. MODO DE APLICAÇÃO

A. Preparação de superfície
A superfície deve estar seca, limpa e livre de manchas de betume e lama. Aconselha-se limpeza silicones encerados ou traços usando um pano limpo embebido em diluente anti-silicone.

B. Preparação do produto
Mexa completamente para estabilizar a cor e a consistência.

C. Método de aplicação
Use uma pistola de gravidade com um bico de Ø 1,7-1,9 mm. @ 2-3 pressão.

D. Redução
Não reduza para obter uma textura grossa. Para obter uma textura normal: adicione aproximadamente 10% de diluente líquido (diluição de celulose).

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

E. Espessura recomendada
Camada seca de 50-100 µm. Mais espessura não é necessária.

F. Secagem ao ar @ 20ºC
- Superficial: ~ 30 minutos
- Com espessura de 80-100 µm: Secagem total: ~ 8 horas
- Repintável: Após 4-6 horas.

As informações técnicas estão de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não estiverem sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos.