

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	Z3010 Spray de zinc 400 ml
RÉFÉRENCE	110007
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION

Le K3010 Zinc Spray est une spray-peinture pour métaux. Grâce à sa haute teneur en zinc (98%) (90,5% de matière sèche), forme une couche résistante en zinc avec des propriétés anticorrosion excellentes. Le produit présente une excellente adhérence sur les métaux.

- Quantité: 400 ml 1-2 m²
- Couverture: Selon l'épaisseur des couches : 2 ou 3 couches.
- Application: Nettoyer la surface, laissant libre de poussière et de la saleté; laisser sécher. Couverture les parties qui ne doivent pas être peintes. Bien agiter avant d'utiliser le spray pendant 2 ou 3 minutes. Pulvériser plusieurs couches minces à une distance d'environ 30 cm. Placer le récipient vers le bas après utilisation jusqu'à ce qu'éjecte gaz.
- Vous pouvez repeindre: Au bout de 10 minutes. Après 15 minutes, il est sec au toucher. Il sèche en 24 heures.

3. INFORMATION TECHNIQUE

Résine	Résines alkydes, époxy modifié
Pigment	Zinc en poudre
Solvants	Mélange d'hydrocarbures aromatiques
PVC	78 V/V %
Solides	±54% (m/m)
Épaisseur recommandé	±75 microns humide, 15-20 microns en sec
Brillance	± < 10, brillance de mesure angulaire 60°
Densité	±1,28 Kg/l
Dimension des particules	24-45 microns
Couleur	Gris
Diluant	DMK, IPA
Point d'inflammation	-19°C
Stockage	Froid et sec



BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Vallgoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés, Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com/ www.bossauto.com



Élimination	Ne jeter pas avec des ordures ménagères.
-------------	--

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.