

SCHEDA TECNICA



1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'AZIENDA









NOME DEL PRODOTTO	VERNICE NERO OPACO, 1 lt
CODE	010035
DISTRIBUTORE	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
INDIRIZZO	C/ Thomas Edison 16, apartado de correos 95
POSIZIONE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. PROPRIETÀ

Peso Specifico Kg/Lt	Pot-Life 20°C
1,09	N.A.
VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE	Aspetto
IIB(e)(840)720	Nero
Brillantezza (°gloss)	Applicazione
10	Spruzzo
% Base/Convertitore	

3. RAPPORTO DI MISCELAZIONE

		10-20°C	20-30°C	30-35 °C	By Vol.	By Peso	Vol. x Airles
	Prodotto	TPN.7080	TPN.7080	TPN.7080	1	100	1
	Catalizzatore						
	Diluyente	RDL.0004	RDL.0004	RDL.0004	0.7	70	0.5
	Viscosità (sF 4 20°C)				19	19	30

					
		Convenzionale			
		A Caduta	Ad Aspirazione	HVLP	Airless
	Ugello Pressione (bar) N. Mani	1,3-1,4 3-4 2-3	1,4-1,6 4 2-3	1,3-1,4 0,7 2-3	1140/1350 48-144 1+1
	Appassimento (min) a 20°C Fuori polvere (min) a 20°C	5 5	5 5	5 5	10 10
	Essiccazione a 20°C (h) Essiccazione a 60°C (h) Essiccazione a IR Corte (min x cm)	8-10 20'	8-10 20'	8-10 20'	8-10 20'
	Micron secchi per mano Micron secchi (min\max) Resa Teorica (mq\lt) X spessore	20-25 50-60 8-9X 60µm	20-25 50-60 8-9X 60µm	20-25 8-9X 60µm	30-35



STOCCAGGIO
 Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA
 Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

Le informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono trovate sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.