BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

SCHEDA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO Kit CS 2K composto VOC grigio A+B 1,25 L
RIFERIMENTO 020024

2. DESCRIZIONE

Composto acrilico di due componenti con alto potere di riempimento, asciugatura rapida e facile smerigliatura. Polivalente per lavori su pezzo nuovo o riparato. Diluito può essere usato come isolante. Disegnato per la riparazione dell´automobile e veicolo industriale. Particolarmente adatto per colori bianchi, gialli e rossi.

3. CARATTERISTICHE FISICHE

Densità 20ºC (g / cc)	1,59 ± 0,03
Finezza di macinazione (µ)	25-30
Fornire viscosità a 20 ° C	100-105 KU (Stormer)
% Materia non volatile (peso / volume)	67% ± 2 peso; 45% ± 2 vol. (miscela con catalizzatore)
V.O.C. (g / l)	492 (pronto per l'uso) – (2004/42/CE) IIB (c) (540)
Tipo di prodotto	Acrilici
Colore	Grigio

4. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Su acciaio, alluminio, zincato ed elettrozincado; clean presenta una buona adesione, sebbene l'ideale sia la sua applicazione su stucchi o poliestere prima della carteggiatura di questi.
Su VTR, carteggiatura e sgrassaggio. Su altri tipi di plastica come PP-EPDM, PVC, PA, PC, MA, SMC e NORYL ha aderenza. Può essere ridipinto, per processi a basso contenuto di VOC.
Anche con fondi a doppio strato d'acqua.

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare due mani incrociate con un intervallo da 5 a 10 minuti, per consentire l'evaporazione dei solventi.

Lasciare 5-10 min. tra gli strati per consentire l'evaporazione dei solventi.

Rapporto di miscelazione in peso: 100 gr di rigging
15 gr di catalizzatore
Max. 5-10% di solvente

Catalizzatore UHS standard 2h per rigging (rif. 020025)
1h catalizzatore rapido UHS per rigging (rif. 020023)

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti versioni.
Data di modificazione: 04/02/2020
www.bossauto.com

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

70-80''

Ugello: 1,5 – 1,7 mm.

100 – 150 my

Catalizzatore UHS standard 45 'per rigging (rif. 020025)
Catalizzatore express UHS 20 'per rigging (rif. 020023)

12 – 15'

5 – 10'
Catalizzatore UHS standard 30 '/ 60ºC per rigging (rif. 020025)
Catalizzatore rapido UHS 20 '/ 60 ° C per rigging (rif. 020023)

3-4 h. Catalizzatore UHS standard per rigging (rif. 020025)
2 ore Catalizzatore rapido UHS per rigging (rif. 020023)
P-320

6. CARATTERISTICHE DEL FILM SECCO

Resa teorica (m2 / l) 9-10 (50 m)	9-10 (50 my)
Lucido 60º-60º	Satinado opaco
Conservabilità	2 -3 h

7. CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Conservare sotto copertura in un luogo fresco e ventilato, evitando l'esposizione diretta alla luce solare. Consigliamo temperature tra 5 e 30 ° C. Durata del contenitore: almeno 2 anni dalla sua fabbricazione. Trascorso questo tempo consultare l'Ufficio Tecnico.

Le informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti versioni.
Data di modificazione: 04/02/2020
www.bossauto.com