BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	Peinture universelle noir mat 1L
RÉFERENCE	010035
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION

Émail satiné synthétique de séchage rapide et résistance élastique.

3. RECOMMANDATIONS D'USAGE

Recommandé comme finition dans tous les processus de peint sur fer et menuiserie extérieure. Ce produit ne convient pas aux couleurs blanches et lumineuses générales. Ce produit n'est pas convenable pour utiliser avec couleurs blancs et brillants.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique	0.95
s Viscosité proportionné (s) Ford nº4 à 20ºC	16-17
% Contenu solide	42-43
Vie du mélange 20ºC	n.a
Brillance	>80
Température d'application ºC	5-45
V.O.C (g/l)	541
Couleur	Noir mat
Application	Spray
STOCKAGE : Stocker à l'abri du froid et du chaud, dans un endroit propre et frais. Protéger humidité. Utilisez un masque pour respirer.	

Usage gradué / Stick Nº / Produit, Durcisseur, Solvant / Viscosité (sF4 20ºC)

	T<20ºC	20ºC<T<25ºC	T>25ºC	Volume	Poids	Pour volumen sans air

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

Produit	440.7070	440.7070	440.7070	1	100	1
Durcisseur	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Solvant	830.0003	830.0003	830.0003	0,7	70	0,6
Viscosité (sF4 20ºC)				17	17	24

	Conventionnel Équipement d'application	Conventionnel Pistolet à aspiration	HVLP	Sans air
Buse (mm) Pression (bar) Nº de couches	1,3-1,4 3-4 2-3	1,4-1,6 4 2-3	1,3-1,4 0,7 2	1140/1350 48-144 1+1/2
Temps d'evaporation (min) 20ºC Poudre sec (min.)	5 5	5 5	5 5	5 5
Temps de séchage 20ºC(h) Temps de séchage 60ºC(h) Temps de séchage (min.x cm)	8-10 20 min. n.a	8-10 20 min. n.a	8-10 20 min. n.a	8-10 20 min. n.a
Séchage à main Séchage micron (mix/max) Rendement théorique mq/ltx 50micron	15-20 40-50 8-9	15-20 40-50 8-9	15-20 40-50 8-9	25-30 40-50
A 20ºC Prête pour poncer, après A 60ºC Prête pour poncer, après	n.a n.a			
Repeint avec: Temps max. entre couches à 20ºC Temps min. entre couches à 20ºC	n.a 4h 15 min.			

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.