BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Pintura universal negro mate 1L
CÓDIGO	010035
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

El esmalte sintético mate es demandado por su rápido secado y resistencia elástica.

3. RECOMENDADO PARA

Recomendado como acabado en todos los procesos de pintado sobre hierro y carpinterías exteriores. Este producto no es adecuado para colores blancos y brillantes en general.

4. DATOS TÉCNICOS

Peso específico kg/lt	0.95
s Viscosidad proporcionada (s) Ford nº4 a 20ºC	16-17
% Contenido sólido	42-43
Vida de la mezcla 20ºC	n.a
Brillo	<0
Aplicación TºC	spray
V.O.C (g/lt)	541
Vida de mezcla 20ºC	n.a.
Color	Negro mate
Aplicación	Spray

Uso Graduado Stick No/ Producto, Endurecedor, Disolvente / Viscosidad (sF4 20ºC)

	T<20ºC	20ºC<T<25ºC	T>25ºC	Por volumen	Por peso	Por volumen sin aire
Producto	440.9100	440.9100	440.9100	1	100	1

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

Catalizador	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Diluyente	830.0003	830.0003	830.0003	0,7	70	0,6
Viscosidad (sF4 20ºC)				19	19	25

	Convencional Equipo de aplicación	Convencional Succión del alimentador	HVLP	Sin aire
Boquilla (mm) Presión (bar) Nº de capas	1,3-1,4 3-4 2-3	1,4-1,6 4 2-3	1,3-1,4 0,7 2	1140/1350 48-144 1+1/2
Tiempo evaporación (min) 20ºC Polvo seco (min.)	5 5	5 5	5 5	5 5
Tiempo de secado 20ºC(h) Tiempo de secado 60ºC(h) Tiempo de secado (min.x cm)	8-10 20 min. n.a	8-10 20 min. n.a	8-10 20 min. n.a	8-10 20 min. n.a
Secado a mano Secado micron (mix/max) Rendimiento teórico mq/ltx 50micron	15-20 40-50 8-9	15-20 40-50 8-9	15-20 40-50 8-9	25-30 40-50
A 20ºC Listo para lijar, después A 60ºC Listo para lijar, después	n.a n.a			
Repintable con: Max tiempo entre capas a 20ºC Minimo tiempo entre capas a 20ºC	n.a 4h 15 min.			

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.