

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	Peinture universelle aluminium 1L
RÉFÉRENCE	010037
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com


2. DESCRIPTION



Email à base de nitrate pour les jantes des roues qui offre une excellente couverture, séchage et durcissement rapide et application facile. Il permet d'obtenir une finition comme l'originale.










3. RECOMMANDATIONS D'USAGE

Finition d'aspect typique et résistance particulière contre des chocs et rayures.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique	0.95
 Viscosité proportionné (s) Ford n°4 à 20°C	16-17
% Contenu solide	39-40
Vie du mélange 20°C	n.a
Brillance	40-55
Température d'application °C	5-45
V.O.C (g/l)	570
Humidité relative %	0/85
Couleur	Noir mat
Application	Spray
stockage	Stocker à l'abri du froid et du chaud, dans un endroit propre et frais. Protéger de l'humidité. Utilisez un masque pour respirer.
Couleur	Aluminium RAL 9006
Application	Spray
Usage gradué stick	Non

	T<20°C	20°C<T<25°C	T>25°C	Volume	Poids	Pour volumen sans air
 Produit	440.9100	440.9100	440.9100	1	100	1
Durcisseur	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
 Solvant	830.0003	830.0003	830.0003	0,7	70	0,6
Viscosité (sF4 20°C)				19	19	25

			HVLP	
	Conventionnel Équipement d'application		HVLP	Sans air
		Pistolet à aspiration		
 Buse (mm) Pression (bar) N° de couches	1,3-1,4 3-4 2-3	1,4-1,6 4 2-3	1,3-1,4 0,7 2	1140/1350 48-144 1+1/2
 Temps d'évaporation (min) 20°C Poudre sec (min.)	5 5	5 5	5 5	5 5
 Temps de séchage 20°C(h) Temps de séchage 60°C(h) Temps de séchage (min.x cm)	8-10 20 min. n.a	8-10 20 min. n.a	8-10 20 min. n.a	8-10 20 min. n.a
 Séchage à main Séchage micron (mix/max) Rendement théorique mq/ltx 50micron	15-20 40-50 8-9	15-20 40-50 8-9	15-20 40-50 8-9	25-30 40-50
 A 20°C Prête pour poncer, après A 60°C Prête pour poncer, après	n.a n.a			
 Repeint avec: Temps max. entre couches à 20°C Temps min. entre couches à 20°C	n.a 4h 15 min.			



BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Vallgoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés, Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com/ www.bossauto.com



Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.