**BOSSAUTO INNOVA, S.A.**
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

# FICHE TÉCNIQUE

## 1. INDENTIFICATION DU PRODUIT

**NOM DU PRODUIT** Laque pelable transparent
**RÉFERENCE** 030902 (5 L)

## 2. CARACTERISTIQUES

La laque pelable base eau est une couche à appliquer par pulvérisation de protection des surfaces des cabines de pulvérisation de peinture.
Le liquide sèche en laissanr un revêtement transparent et non collant, qui protège la surface de la peinture et des solvants.
La couche de protection reste intacte pendant une longue période et ne devient pas jaune.
Par conséquent, il n'affecte pas les conditions de luminosité de la cabine.
Après environ 3 mois ou 150 applications, la couche peut être facilement détachée.
La laque pelable est un produit biodégradable.

## 3. APPLICATION

La laque pelable est utilisée pour protéger la cabine de l'excédent de peinture.
Il peut être appliqué à la même sur les murs que sur les lumières.
Ce produit est également adapté à la protection des banques de peinture et autres équipements des éclaboussures et des gouttes.

## 4. DONÉES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Forme | Liquide |
| Couleur | Transparent |
| Odeur | Pas caractéristique. Légèrement à alcool. |
| Valeur PH | 4,5 – 5,5 |
| Oxydante | Non |
| Point éclair | >93ºC |
| Gravité spécifique | 1,2 g/l (20ºC) |
| Usage | 1 litre pour 15m$^2$. |

## 5. MANIPULATION

### A. Application

Les parois de la cabine devraient être lavés ou peintes à nouveau afin d'assurer unes conditions de luminosité optimales. S'assurer que toutes les surfaces soient complètement sèches.
Appliquez une couche fine aux parois de la cabine et sur les lumières.
Après 10 minutes, appliquez une deuxième couche sur les surfaces à l'il peut avoir plus d'accumulation du spray. Evitez des gouttes.
Permettre que la couche de laque pelable sèche complètement.

### B. Outils

La laque pelable doit être appliquée avec un pistolet approprié pour matériels base eau.
Buse recommandée : 2.2 mm, HLVP, 1.9. Température d'application recommandée : 21ºC.

**BOSSAUTO INNOVA, S.A.**
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

### C. Élimination

Débranchez l'alimentation électrique. La laque pelable peut être éliminée de deux manières :

1. Ce produit peut être décollé comme un film des surfaces lisses.
2. Sur les surfaces rugueuses telles que le béton, la pierre ou de ciment, nous recommandons un lavage à l'eau sous pression.

Assurez-vous que les surfaces soient complètement sèches avant de réappliquer le vernis pelable. Éviter que la pulvérisation d'eau excessive sur les murs qui ont été récemment traités avec de la laque pelable.
Pour protéger le sol de la cabine et les grilles nous recommandons notre ioniseur antipoussière (réf. 030901 et 030903).

### D. Efficacité

La couche devrait être renouvelée après 3 mois de l'application ou après 150 applications.
Dans le cas contraire, il peut être difficile d'enlever la couche de laque pelable.

## 6. TERMES DE SECURITE

L'information technique mentionnée ci-dessus, en particulier les recommandations relatives à l'application et l'utilisation du produit est basé sur nos connaissances et notre expérience actuelle lorsqu'ils sont appliqués dans une utilisation normale.
Dans la pratique, les matériaux, les surfaces et les conditions sont différentes, donc aucune garantie en ce qui concerne les résultats des travaux ou de responsabilité découlant de toute relation, on peut déduire ou de cette information ni d'une consultation verbale.

Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.