BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

FICHE TÉCNIQUE

1. INDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT	Ruban adhésif toilé HQ
RÉFERENCE	040044 (argenté) 040046 (noir)

2. DESCRIPTION

2.1. Structure de la bande

Dos : tissu synthétique stratifié en PE.
Adhésif : caoutchouc synthétique / résine transparent adhésive.

2.2. Caractéristiques

Grâce à son adhésif souple et fort, cette bande est de qualité professionnelle avec une bonne résistance à la température et une adhérence optimale sur des surfaces rugueuses et lisses, y compris la pierre et le béton. Il est particulièrement adapté pour les secteurs professionnels de la construction, en particulier lors de travaux de rénovation.

3. INFORMATION TÉCHNIQUE

CARACTERÍSTIQUES	UNITÉ	VALEURS STANDARDS	TOLÉRANCE	MÉTHODE D'ESSAI
Poids total	g/m^3	180	± 10%	ISO 536
Épaisseur	µm	195	± 10%	AFERA 5006
MD résistance à la tension	N/cm	>32		AFERA 5004
MD allongement à la rupture	%	>10		AFERA 5004
Adhésion à la plaque en acier	N/cm	>8		AFERA 5001
Test "Rolling ball tack"	cm	>0,5		PSTC 6

* Les chiffres ci-dessus sont basés uniquement sur des valeurs standard basées sur des tests effectués dans un laboratoire approprié et ne sont pas valables pour spécifications. L'entreprise se réserve le droit de modifier ou de changer les produits à tout moment sans préavis. Toutes les informations doivent servir de conseils généraux lors de l'utilisation du produit. L'utilisateur doit vérifier si chaque bande est appropriée pour chaque application dans des conditions spécifiques.

4. SECTEURS

- Industrie
- Carrosserie
- Construction

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Peut être utilisé sur diverses surfaces.
- Coupe facile.
- Peut être utilisé en extérieurs.
- Il ne laisse aucun résidu.
- 3 couches.
- Haute résistance à la tension.

6. CONDITIONS DE RESPONSABILITÉ

Cette bande doit être stockée dans un endroit sec, protégée d'une exposition directe aux rayons du soleil et des gelées. Les températures de stockage doivent être les plus proches possibles de la température ambiante. Un rang de température comprise entre 15 et 25°C est recommandé avec une humidité relative maximale de 60 %. Assurez-vous que la surface sur laquelle la bande doit être placée est propre, sèche et exempte de poussière et les huiles. Il est recommandé de ne pas appliquer la bande à des températures inférieures à 10°C et reconditionner la température de la bande à la température ambiante (15-25°C) avant son utilisation.

La durée de conservation à partir de la date de fabrication (non-jaunissement et <10 % de perte de rendement à 23°C, 50 % d'humidité) est considérée de 12 mois.

Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit, cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre contrôle et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.