

# FICHA TÉCNICA

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	XFOAM Burlete de enmascarar
<b>CÓDIGO</b>	100713 (ø 13 mm x 50 m) 100719 (ø 19 mm x 35 m)

## 2. DESCRIPCIÓN

El burlete es una tira de espuma adhesiva que permite enmascarar juntas de puertas, maleteros, capós, etc., impidiendo que la pintura se introduzca en lugares no deseados. La espuma permite un fácil cortado al tamaño y longitud deseados y garantiza un aislamiento correcto, mientras que el adhesivo asegura un uso satisfactorio al no dejar ningún tipo de residuo una vez utilizado.

Rollo de tiras de espuma adhesiva de 50/35 metros (10/7 tiras de 5 metros). Mandril con cobertura de papel de silicona para un uso total del producto. Presentado en caja dispensadora.

## 3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### A. Espuma

#### • Características

RESULTADO	UNIDAD	NORMA	ESPECIFICACIÓN	
Densidad	kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN ISO 845	28+-2	29,30
Dureza	KPa	UNE-EN ISO 33861	4,5+-0,5	4,08
Def.Remanente	%	UNE-EN ISO 1586-A	<5	4,90
Resist. a la tracción	KPa	DIN 53571	>150	228

### B. Adhesivo

DESCRIPCIÓN: Adhesivo termo fusible – se funde con el calor.

COLOR/BASE: Transparente/Bloque de polímero.

OLOR: Inodoro a temperatura ambiente.

### C. Constantes físicas del producto (viscosidad)

Temperatura máxima <35°C

TEMPERATURA	VISCOSIDAD
180°C	8000+-1000 mPas
170°C	11000+-1500 mPas

### D. Resistencia química (\*)

- Agua: Excelente
- Ácidos y base: Buena
- Grasas y aceites: Buena
- Alifáticos: Pobre
- Aromáticos: Pobre
- D. Alcoholes: Buena

#### **4. CONDICIONES DE ALMACENAJE**

---

Es recomendable almacenar el producto en zonas con temperaturas inferiores a 35°C y ventilación normal. Evitar conservar el producto almacenado durante más de veinticuatro meses. Efectuar una buena rotación de stock para un óptimo resultado.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.