

SCHEMA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO	XFOAM Cordolo spugnoso
RIFERIMENTO	100713(Ø 13 mm x 50 m) 100719 (Ø 19 mm x 35 m)

2. DESCRIZIONE

Il cordolo spugnoso è progettato per coprire le aperture delle parti mobili del veicolo come cofani, bagagliai e porte. La sua spuma estremamente flessibile permette un facile taglio alla dimensione e lunghezza desiderate e garantisce l'isolamento corretto, mentre l'adesivo garantisce un utilizzo soddisfacente non lasciando residuo una volta utilizzato.

Rotolo di strisce adesive in spuma da 50/35 metri (10/7 strisce da 5 metri). Mandrino con coperchio di carta siliconica per il pieno utilizzo del prodotto. Presentato in una scatola dispenser.

3. CARATTERISTICHE

A. Spuma

• Caratteristiche

RISULTATO	UNITÀ	REGOLAMENTO	SPECIFICAZIONE	
Densità	kg/m ³	UNE-EN ISO 845	28+-2	29,30
Durezza	KPa	UNE-EN ISO 33861	4,5+-0,5	4,08
Def.Remanente	%	UNE-EN ISO 1586-A	<5	4,90
Resist. alla trazione	KPa	DIN 53571	>150	228

B. Adesivo

DESCRIZIONE: Adesivo hot melt - si scioglie con il calore.

COLORE / BASE: Trasparente / Blocco di polimero.

ODORE: inodore a temperatura ambiente.

C. Costanti fisiche del prodotto (viscosità)

Temperatura massima <35°C

TEMPERATURA	VISCOSITÀ
180°C	8000+-1000 mPas
170°C	11000+-1500 mPas

D. Resistenza chimica (*)

- Acqua: eccellente
- Acidi e base: buoni
- Grassi e oli: buoni
- Alifatico: scarso
- Aromatici: poveri
- D. Alcoli: buono

4. CONDIZIONI DI STIVAGGIO

Si consiglia di conservare il prodotto in aree con temperature inferiori a 35°C e ventilazione normale. Evitare di conservare il prodotto per più di ventiquattro mesi. Effettuare una buona rotazione dello stock per un risultato ottimo.

Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.