BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO LINE Burlete 25m, 30 mm x 9 mm
CÓDIGO 106644

2. DESCRIPCIÓN

Rollo de espuma adhesiva termo fusible de 25 metros (5 tiras de 5 metros). Mandril de cartón siliconado para un total aprovechamiento del producto. Presentado en caja dispensadora.

El burlete LINE está especialmente diseñado para el enmascarado de piezas que no han de ser pintadas en su totalidad o que son de difícil acceso. Su forma suave y perfecto acabado permite que el borde producido durante el proceso de pintado o barnizado sea prácticamente inapreciable, facilitando un mejor acabado y mejorando la calidad del proceso. Dada su extraordinaria anchura permite enmascarar zonas de gran superficie que no pueden ser cubiertas por los burletes tradicionales como portones traseros y cofres de motor, impidiendo que la pintura se introduzca en lugares no deseados. La espuma permite un fácil cortado al tamaño y longitud deseado y garantiza un aislamiento correcto, mientras que el adhesivo asegura un uso satisfactorio al no dejar ningún tipo de residuo una vez utilizado.

3. DATOS DEL PRODUCTO

A. Espuma

- **Características**

RESULTADO	UNIDAD	NORMA	ESPECIFICACIÓN	
Densidad	kg/m³	UNE-EN ISO 845	28+-2	29,30
Dureza	KPa	UNE-EN ISO 33861	4,5+-0,5	4,08
Def. Remanente	%	UNE-EN ISO 1586-A	<5	4,90
Resist. a la tracción	KPa	DIN 53571	>150	228

B. Adhesivo

DESCRIPCIÓN: Adhesivo termo fusible. se funde con calor
COLOR/BASE: Transparente/Bloque de polímero.
OLOR: Inodoro a temperatura ambiente.

C. Constantes físicas del producto (viscosidad)

Temperatura máxima <35°C

TEMPERATURA	VISCOSIDAD
180ºC	8000+-1000 mPas
170ºC	11000+-1500 mPas

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

D. Resistencia química (*)

- Agua: Excelente
- Ácidos y base: Buena
- Grasas y aceites: Buena
- Alifáticos: Pobre
- D. Aromáticos: Pobre
- D. Alcoholes: Buena

4. CONDICIONES DE ALMACENAJE

Es recomendable almacenar el producto en zonas con temperaturas inferiores a 35ºC y ventilación normal. Evitar conservar el producto almacenado durante más de veinticuatro meses. Efectuar una buena rotación de stock para un óptimo resultado.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.