BOSSAUTO INNOVA, S.A.U.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923
atencioncliente@bossauto.com/ **www.bossauto.com**

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Fecha de actualización: 11/05/2023
Versión: 05/11
(**) *Indica cambios respecto la versión anterior*

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Identificador de producto: **Masilla de Aluminio Metálico 2,5Kg**
Otros medios de identificación: **070009**

1.2 Datos del proveedor de la ficha de datos técnicos: (Véase el encabezado de la FDT).

1.3 Teléfono de emergencia: 93 860 49 23 (8:00-13:00) (15:00-17:30).

SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN

Esta es una masilla de aluminio de dos componentes que se utiliza para rellenar agujeros e imperfecciones en zonas irregulares profundas y abolladuras. Presenta una muy alta capacidad de relleno, de fácil extensión y excelente adherencia en metal.

SECCIÓN 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad a 20°C:	Como una pasta.
Contenido de VOC:	2004/42/EG-IIB;2b(250) <250g/l.
Color:	Plateado.
Peso específico:	1,81g/ccm.

SECCIÓN 4. APLICACIÓN

Base:
La base debe estar limpia, seca y libre de grasa.
Se consigue la máxima adherencia en superficies bien lijadas como metal, madera, fibra de vidrio y piezas de carrocería reforzadas a base de material de poliéster.

Mezcla:
No debe añadirse más de un 2-3% (en peso) de Peróxido por cada 100 partes de masilla de estaño.
Una cantidad excesiva de Peróxido puede provocar modificaciones de color en el acabado de la superficie.

Vida útil:
Entre 3 y 4 minutos a una temperatura de 18 - 20ºC.

Temperatura de reacción:
A partir de 10ºC.

Aplicador:
Espátula de metal, goma o plástico.

Tiempo de secado:
Secado al aire: Entre 15 y 20 minutos una temperatura de 18 - 20ºC. El calor acorta el tiempo de secado mientras que el frío lo alarga.

Lijado:
Primer lijado: P80 - P120.
Relijado: P120 - P240.

SECCIÓN 5. ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar entre 18 - 20°C, siempre en su envase original cerrado. Conservar en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa, de materiales incompatibles y de fuentes de ignición. Evitar el acceso no autorizado. Siguiendo correctamente las indicaciones de almacenamiento, la caducidad del producto es de 12 meses.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.