

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	SOFT FINE multifunción 2 kg
CÓDIGO	070035
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

Boss Soft fine multifunción es una masilla de poliéster multifuncional, que puede aplicarse con perfectos resultados de adherencia sobre chapa de acero, electro-zincada, galvanizada o aluminio. Destaca por su excelente lijado y su facilidad de aplicación, obtenida gracias a su cremosidad y textura fina. Además, puede ser usada tanto como masilla de relleno que como masilla de acabado. Otra característica a destacar de esta masilla es que puede ser utilizada en el sector de náutica.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color	Beige
Composición de la mezcla	100:1 a 3
Endurecedor	Endurecedor P
Vida de la mezcla	4-5 minutos
Tiempo de secado a 20°C	Puede ser lijado después de 20 minutos
VOC	EC limita el valor de los productos (cat. B/b): 250g/l (2007). El producto contiene un máximo de 1g/l VOC

3.1. Condiciones de aplicación

Aplicar a +10°C y máximo 80% de humedad relativa del aire.

3.2. Recomendaciones

Las superficies deben estar limpias, secas y libre de grasas.

Lijar la superficie, eliminar cualquier resto de pintura o imprimación que no esté en buenas condiciones. No se recomienda aplicar termoplástico o producto que contenga ácido. Mezclar suficientemente Boss Soft Multifunción con el Endurecedor P. Destacar la reglamentación de los productos peligrosos. Boss Soft Fine Multifunción se considera un producto inflamable, Xn Nocivo (contiene estireno), Xi Irritante, Oxidante, contiene peróxido de benzoilo.



BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Vallcristof C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés, Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com/ www.bossauto.com



Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.