BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO BOSS FIX Resina + peróxido 1Kg

CÓDIGO 090062 (1kg)
090065 (Kit)

2. DESCRIPCIÓN

Resina reparadora para la aplicación sobre lana de vidrio, tejido de vidrio o fibra de vidrio. Este producto es muy apreciado por los talleres de carrocería, dónde las zonas de chapas o partes plásticas quedan perfectamente reparadas.

3. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Color	Amarillo
Proporción de la mezcla	100:1-3
Peróxido	Peróxido – mezclar correctamente!
Vida de la mezcla	Aprox. 10-15 min. / 20ºC
Tiempo de secado Temp. Objeto 20ºC Temp. Objeto 60ºC	Después de aprox. 30-60 minutos pueden ser aplicadas las capas de Boss Fix. La superficie debe ser fijada después de aprox. 60 minutos con una lija de papel P60 o P80.
Voc-regulation	EC limita el valor de los productos (cat. B/b): 250g/l (2007). El producto contiene un máximo de 0g/l VOC (0lbs/gal).

4. RECOMENDACIONES

Limpieza de las herramientas: con diluyente universal inmediatamente después de su uso. No deje endurecer. Los cambios o adiciones sobre los automóviles en algunos países tienen que ser legalizados por las oficinas federales.

Vida útil del producto cerrado y conservado correctamente 1 año desde la fabricación. Fecha de caducidad indicada en el envase.

Marcado	VbF	Ordenanza de materiales peligrosos
Boss Fix	n/a	Inflamable, Xn Nocivo, contiene estireno.
Peróxido	n/a	Xi Irritante, oxidante, contiene benzoilo peróxido.

Todos los productos deben ser eliminados en relación con los reglamentos de la salud ambiental de las autoridades. Proteja el medioambiente.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.