

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT	BOSS FIX Résine + peroxyde 1 kg
CODE	090062 (1kg) 090065 (Kit)

2. DESCRIPTION

Résine de réparation pour appliquer sur la laine de verre, le tissu de verre ou la fibre de verre. Ce produit est très populaire auprès des ateliers de carrosserie, de réparation de tôles et des pièces en plastique.

3. PREPARATION DU PRODUIT

Couleur	Jaune
Proportion du mélange	100 :1-3
Catalyseur	Catalyseur P-mélanger profondément !
Vie du mélange	Aprox. 10-15 min. / 20°C
Temps de séchage Temp. Objet 20°C Temp. Objet 60°C	Vous pouvez appliquer Boss Fix après 30 à 60 minutes environ. La surface doit être fixée après environ 60 minutes avec du papier de verre P60 ou P80.
Voc-régulation	EC limite la valeur des produits (cat. B/b) : 250 g/l (2007). Le produit contient 0g/l maximum VOC (olbs/gal).

4. RECOMMANDATIONS

Nettoyage des outils: avec un solvant universel immédiatement après de son usage. Ne pas laisser durcir. Les changements ou aditions sur les automobiles en quelques pays doivent être légalisés par les offices fédéraux.

Durée de conservation du produit, fermé et correctement conservé, 1 an à compter de la date de fabrication. Cette date est indiquée sur l'emballage.

Marquage	VbF	Règlement sur matériels dangereux
Boss Fix	n/a	Inflammable, Xn Nocif, contient styrène.
Catalisateur	n/a	Xi irritant, oxydant, contiens benzoyle peroxyde.

Tous les produits doivent être éliminés conformément aux réglementations des autorités en matière de santé environnementale. Protégez l'environnement.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.