

SCHEDA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO	GRAVIBOSS HS Protettore Antirombo 1L
CODE	070005 (Bianco) 070006 (Grigio) 070007 (Nero)

2. DEFINIZIONE

HS Protettore Antirombo di alte prestazioni adatto per applicazioni su parti visibili, così come su parti non visibili di carrozzeria dove è richiesta una riproduzione del livello di qualità dell'applicazione originale.

La sua formulazione apporta un alto livello di flessibilità, che lo rende perfetto per una protezione anticorrosiva e contro gli impatti in zone come sottoscocca e parafanghi. Inoltre, garantisce un'ottima insonorizzazione nella applicazione su parti con alto livello di vibrazioni come porte, bagagliaio o pannelli.

Una volta secca, l'ottima struttura che presenta la finitura di STONECHIP HS, permette di essere riverniciata con vernice a doppio strato, realizzando un perfetto livello di brillantezza.

3. CARATTERISTICHE FISICHE

Natura	Elastomeri e resine sintetiche
Colore	Grigio, nero, bianco
Peso specifico	1,5 kg/l a 20°C
Spessore film secco	150-200 micron 1 mano
Resa	5-7 m ² /Kg
COV	410 g/l
Non volatili	72%

4. METODO DI APPLICAZIONE

				
Agitar antes de usar	RB1	3-4 kg/cm ²	15-25	1-2
	HP sobrepresión	2 kg/cm ²		

5. ESSICAZIONE

		
10°C	2h	90'
20°C	1,5h	60'
30°C	1h	45'

6. OSSERVAZIONI

Il prodotto si presenta pronto all'uso, senza l'addizione posteriore di diluente. Agitare prima dell'uso. Applicare su superficie sgrassate e pulite d'ossido. Evitare qualsiasi azione meccanica sulle parti trattate prima che siano passate 24 ore (per esempio: lavaggio con acqua calda ad altra pressione) Il prodotto può essere sovra-verniciato dopo 30' - 40' ma solo nel caso in cui la vernice venga essicata a temperatura ambiente.

Aggiungere un massimo del 20% di solvente per ottenere una finitura più fine.

7. PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire gli utensili con solvente di pulizia prima dell'indurimento del prodotto.

8. SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare le Schede di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

9. STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

10. GARANZIA

Un anno da la data di fabbricazione, nell'imballo originale mai aperto.

Le informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.