

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	SEALPLAST Mastic de couverture pour application avec brosse gris 1 kg
RÉFÉRENCE	070010
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com




2. DESCRIPTION

Produit monocomposant d'étanchéité utilisé dans la réparation de la carrosserie pour sceller tous les joints, les coffres des automobiles, les puits de roue, etc. Avec des caractéristiques excellentes d'étanchéité, il est aussi très flexible, résistante à l'eau et aux vibrations. Toutes ces caractéristiques restent au fil du temps. Grâce à son bas contenu en COV ainsi que la grande quantité de résine utilisée, une excellente adhérence et cohésion élevée sur d'autres surfaces sont assurés et il n'y a pas fissures même si l'application est épaisse. Ce produit peut être repeint en 20-30 minutes avec tout type d'émail pour carrosserie.

3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Nature	Elastomères et résines synthétiques
Couleur	Gris, gris métallisé, noir et blanc
Poids spécifique	1,1 kg/l à 20°C
VOC	240-250 g/l
Allongement à la rupture	200%

4. MODE D'EMPLOI

		
		20'-30'

5. OBSERVATIONS

Nettoyer et dégraisser la surface à traiter. Appliquer en déplaçant le pinceau et continuer toujours dans la même direction. Ne pas repasser 2 minutes après l'application.

6. NETTOYAGE

Nettoyer le pinceau avec solvant de nettoyage avant que le produit durcisse.

7. SÉCURITÉ

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information, consulter la fiche de sécurité. Respecter les directives et la sécurité au travail, ainsi que l'élimination des résidus.

8. STOCKAGE

Conserver en un lieu frais et ventilé en évitant l'exposition directe aux rayons du soleil. Conserver entre +5 °C et +30 °C.

9. GARANTIE

Dans l'emballage d'origine non ouvert, un an après la date de fabrication.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.