

FICHE TÉCNIQUE

2. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	Éponge abrasive 2 faces 50u.
RÉFÉRENCE	060191 (Fine) 060192 (Superfine) 060193 (Microfine)
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. INFORMATION DU PRODUIT

Idéal pour le ponçage dans les zones difficiles de la carrosserie.

- Éponge double face, légère et flexible.
- S'adapte facilement aux contours de surface
- Dépasse le papier abrasif en finition
- Anti-froissage, non fissuré.
- Rincer et réutiliser

2. MESURES ET GRAMMAGES

Disponibles en trois différents grammages : Microfine, Superfine et Fine.

Mesures : 120 x 96 x 13 mm

3. COMPOSITION

Revêtement extérieur:	Polymère synthétique / Système de résine
Grain abrasif:	Oxyde d'aluminium et carbure de silicium disponible en grains et couleurs diverses
Adhésif:	Polymère synthétique / Système de résine

5. PROPRIÉTÉS

Niveau	Couleur	Densité	Mesure des particules d50 - micres
Oxyde d'aluminium			
P150 (FINE)	Bleu Foncé	1.71 – 1.77	254
P220 (SUPERFINE)	Bleu Clair	1.47 – 1.53	102
P280 (MICROFINE)	Gris	1.38 – 1.44	63

6. MANIPULATION ET STOCKAGE

Il est recommandé de stocker les éponges abrasives à des températures compris entre 18 et 22 °C et à des niveaux d'humidité constants.

Elles doivent être maintenues à l'écart des murs ou des sols humides (ou froids) pour éviter l'absorption d'humidité. Le stockage doit également être évité près des sources de chaleur, comme les conduites de vapeur, radiateurs, sorties d'air chaud, fours, etc.

Le produit doit être conservé dans son récipient d'origine jusqu'à juste avant leur utilisation.

6. APPLICATION

Les règles relatives aux vêtements de protection doivent toujours être respectées, particulièrement les exigences relatives à l'utilisation d'une protection oculaire appropriée pendant l'utilisation des produits abrasifs.

Il est très recommandé d'utiliser une protection adéquate pour empêcher l'inhalation de particules de poussière pendant le ponçage.

Les éponges ne doivent en aucun cas être modifiées. Elles doivent être utilisées dans leur taille et forme d'origine.

L'information technique est fournie d'une bonne foi, mais l'utilisateur est celui qui se doit s'assurer que le résultat du produit est suffisant pour cette application. Les valeurs indiquées sont moyennes et ne doivent pas être prises comme valeurs maximales ou minimales pour des fins spécifiques. BOSSAUTO INNOVA ne devient pas responsable de l'échec du produit, excepté si toutes les preuves possibles ont été réalisées avant de l'utiliser. Le client doit décider sur l'adéquation du produit pour ses propres applications.